




















POLOŽKA		CORAL luxe	CORAL luxe FR
	CELKOVÁ HRÚBKVA ISO 1765	Približne 10 mm	Približne 9 mm
	KLASIFIKÁCIA OPOTREBENIA EN 1307	 32	 32
	DOSTUPNÉ ROZMERY (rozмеры sú približné)	Luxe série 28xx, 8 farieb	Luxe série 28xx, 8 farieb
	Veľkosť rolí bez 2,5 cm okraja na každej strane	Role 100 cm	Role 185 cm (FR)
	Role typu FR nemajú okraje	Rohožky 105 x 155 cm	Rohožky BEZ ROHOŽIEK
	Veľkosti rohožíek s 2,5 cm okrajom na každej strane	200 cm	Dĺžka role cca 20 m
	VHODNOSŤ PRE KOLIESKOVÉ STOLIČKY EN 985	Nepretržité používanie	Nepretržité používanie

ZATRIEDENIE PODĽA STÁLOSTI FARIEB

	SVETLO EN ISO 105/B2	6 - 7	6 - 7
	ODIERANIE ISO 105/X12	4,5	4,5
	VODA EN ISO 105/E01	5	5
	MORSKA VODA ISO 105/E02	5	5
	CISTIACE PROSTRIEDKY BS 1006	5	5
	ORGANICKE ROZPUSTADLA EN ISO 105/X05	4,5	4,5

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI

	ZVUKOVÁ IZOLÁCIA ISO 140-8/717-2	$\Delta Lw = \text{cca } 36,8 \text{ dB}$							$\Delta Lw = \text{cca } 31,1 \text{ dB}$						
	ABSORPCIA ZVUKU ISO 354	Hz. α	125 0,02	250 0,07	500 0,12	1000 0,32	2000 0,44	4000 0,56	Hz. α	125 0,01	250 0,04	500 0,09	1000 0,25	2000 0,35	4000 0,44
	ANTISTATICKE VLASTNOSTI ISO 10965	hor. $4 \times 10^{11} \Omega$, vert. $1 \times 10^{11} \Omega$							hor. $1 \times 10^{12} \Omega$, vert. $2 \times 10^{11} \Omega$						
	METODA VYROBY / TYP	Vpichované 5/32" strihané vláknc							Vpichované 5/32" strihané vláknc						
	DIZAJN	Viacfarebný dizajn / farebný							Viacfarebný dizajn / farebný						
	MATERIAL VLAKNA	70 % polyester, 30 % polyamid							70 % polyester, 30 % polyamid						
	STRUKTURA VLAKNA	Netkaný polyester							Netkaný polyester						
	PODKLAD	EVERFORT® vinyl							FR-latex						
	CELKOVÁ HMOTNOSŤ ISO 8543	cca 4000 g/m ²							cca 3700 g/m ²						
	HMOTNOSŤ VLAKIEN ISO 8543	cca 1300 g/m ²							cca 1300 g/m ²						
	HRÚBKVA VLAKNA ISO 1766	cca 8 mm							cca 8 mm						
	HUSTOTA VLAKIEN ISO 8543	cca 0,142 g/cm ³							cca 0,177 g/cm ³						
	POČET VLAKIEN ISO 1763	cca 73 600/m ²							cca 74 100/m ²						
	VHODNOSŤ PRE SCHODY EN 1963	Nie							Občasné používanie						
	TRIEDA KOMFORTU EN 1307	LC5							LC5						
	VŠETKY PRODUKTY CORAL SPLŇAJÚ POŽIADAVKY STANOVENÉ NORMOU EN 14041														
	PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ EN 13501-1	C _s s1							B _s s1						
	PROTIŠMYKOVÁ BEZPEČNOSŤ EN 13893	DS							DS						
	TEPELNO-IZOLAČNÁ ODOLNOSŤ ISO 8302	0,12 m ² K/W							0,11 m ² K/W						