


POLOŽKA		ColoRex Plus AS	ColoRex Plus EC
	CELKOVÁ HRÚBKBA EN 428	10,5 mm	10,5 mm
	POVRCH	hladký	hladký
	VEĽKOSŤ KOLEKCIE	5	5
	KLASIFIKÁCIA VHODNOSTI POUŽITIA EN 685	34, 43	34, 43
	ROZMER ŠTVORCOV EN 427	608 x 608 mm	608 x 608 mm
	HMOTNOSŤ ŠTVORCOV	4,6 kg	4,6 kg
	CELKOVÁ HMOTNOSŤ EN 430	12,4 kg / m ²	12,4 kg / m ²
	ODOLNOSŤ VOČI ODERU EN 660-1	skupina M	skupina M
	FAREBNÁ STÁLOSŤ EN 20 105/B2	≥6	≥6
	ODOLNOSŤ VOČI CHEMIKÁLIÁM EN 423	výborná	výborná
	PROTIŠMYKOVÁ ODOLNOSŤ DIN 51130	R9	R9
	ELEKTRICKÁ ODOLNOSŤ IEC 61340-4-1	—	< 1 x 10 ⁶ Ω
	EN 1081 (R1;R2)	—	< 1 x 10 ⁶ Ω
	VPLYV NA REDUKCIU ZVUKU EN ISO 140-8	12 dB	12 dB
	GENERÁCIA TELESNÉHO NAPÄTIA - TESTOVANÉ PRI KRÁČANÍ	IEC 61340-4-5	< 2 kV
		ANSI/ESD STM 97,2**	< 2 kV
		EN 1815	< 2 kV
ColoRex Plus SPLŇNA POŽIADAVKY STANOVENÉ NORMOU EN 14041			
	REAKCIA NA OHEŇ EN 13501-1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1
	PROTIŠMYKOVÁ ODOLNOSŤ EN 13893	DS: > 0,50	DS: > 0,50
	TELESNÉ NAPÄTIE EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
	ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI EN 1081	—	> 10 ⁶ Ω

ColoRex Plus ST

10,5 mm
s výstupkami
1
34, 43 
608 x 608 mm
4,2 kg
11,4 kg / m ²
—
≥6
výborná
R11
—
—
12 dB
< 2 kV
< 2 kV
< 2 kV
—
B _{fl} - s1
DS: > 0,50
< 2 kV
—