

















POLOŽKA		ColoRex Concept	
	KLASIFIKÁCIA VHODNOSTI POUŽITIA	EN 685	34, 43  
		EN 14041	✓
	VEĽKOSŤ KOLEKCIE		29
	CELKOVÁ HRÚBKBA	EN 428	2,0 mm
	ROZMER ŠTVORCOV	EN 427	610 x 610 mm
	CELKOVÁ HMOTNOSŤ	EN 430	3,0 kg / m ²
	PROTIŠMYKOVÁ ODOLNOSŤ	EN 13893	μ: 0,6
		DIN 51130	R9
	PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ	EN 13501-1	B _f s1
		ASTM E648/NFPA 253	trieda 1 (1,13 W/cm ²)
		ASTM E662/NFPA 258	< 450
	ODOLNOSŤ VOČI ODERU	EN 660-1	skupina M
	VHODNOSŤ PRE KOLIESKOVÉ STOLIČKY	EN 425	✓
	ZVYŠKOVÉ VTLÁČANIE	EN 433	0,035 mm
	FAREBNÁ STÁLOSŤ	EN 20 105/B2-3	7 - 8
	TEPELNÁ VODIVOSŤ	DIN 5085-1	0,007 m ² K/W
	ODOLNOSŤ VOČI CHEMIKÁLIÁM	EN 423	✓
	ROZMEROVÁ STABILITA	EN 434	0,05 %
	BAKTÉRIOSTATICKÉ A FUNGICÍDNE VLASTNOSTI	SNV 195 920	✓
		SNV 195 921	✓

